

# LUC-7230

## Laca uretánica (dura)

### NATURALEZA:

Dispersión acuosa de poliuretano alifático

### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido opalescente  
Sólidos %( $\pm 1$ ): 20  
Viscosidad < 200  
pH: 7,5 / 8,5

### CARACTERISTICAS DEL FILM

Aspecto: Transparente  
Elongación: 450%  
Sol. luz: 7 (Escala de azules)

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

Proporciona un film duro y elástico adecuado para capas "top" en acabados brillantes. Compatible con brillos proteínicos puede utilizarse como capa final en acabados tipo charolina obteniendo óptimos valores de flexometría. Se obtiene los mejores resultados apoyando la reticulación con ARC-300

## Urethane lacquer (hard)

### NATURE:

Aqueous dispersion of aliphatic polyurethane

### SPECIFICATIONS:

Aspect: Opalescent liquid  
Solids %( $\pm 1$ ): 20  
Viscosity < 200  
pH: 7,5 / 8,5

### FILM PROPERTIES

Aspect: Transparent  
Elongation: 450%  
Lightfastness: 7 (Scale of blues)

### PROPERTIES AND APPLICATIONS

It provides a hard and elastic film, suitable for topping in shining finishing. It is compatible with protein shines and it can be used as final spray for a varnish type finishing, getting optimum flexometer values. It provides the best results when reticulated with ARC 300.

## SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

## SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

### NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.