

LUC-7246

Laca uretánica universal

Universal urethane lacquer

NATURALEZA:

Dispersión acuosa de poliuretano alifático

NATURE:

Aqueous dispersion of aliphatic polyurethane

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido Lechoso
Sólidos %(± 1): 13
Viscosidad 200
pH: 7,0 / 8,0

SPECIFICATIONS:

Aspect: Milky liquid
Solids %(± 1): 13
Viscosity 200
pH: 7,0 / 8,0

CARACTERÍSTICAS DEL FILM

Aspecto: Transparente
Dureza: 70 Shore A
Sol. luz: 7 (Escala de azules)

FILM PROPERTIES

Aspect: Transparent
Hardness: 70 Shore A
Lightfastness: 7 (Scale of blues)

PROPIEDADES Y APLICACIONES

Proporciona un film semiduro y suficientemente elástico.
Adecuado para capas "top" en acabados de aspecto natural.
Se obtiene los mejores resultados apoyando la reticulación con ARC-300.

PROPERTIES AND APPLICATIONS

It provides a semi-hard and elastic film.
It is recommended on top coat for a natural touch and appearance.
Better results can be get using our crosslink agent ARC-300.

SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias.
Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.