

# LUC-7260

## Laca uretánica blanda

## Soft urethanic lacquer

### NATURALEZA:

Dispersion acuosa de poliuretano alifático

### NATURE:

Aqueous dispersion of aliphatic urethane

### ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Emulsión lechosa  
Sólidos %( $\pm 1$ ): 25  
Viscosidad <100 cps  
pH: 7,0 / 8,4

### SPECIFICATIONS:

Aspect: Milky emulsion  
Solids %( $\pm 1$ ): 25  
Viscosity <100 cps  
pH: 7,0 / 8,4

### CARACTERISTICAS DEL FILM

Aspecto: Ligeramente opaco  
Elongación: aprox. 800%

### FILM PROPERTIES

Aspect: Slightly opaque  
Elongation: aprox. 800%

### PROPIEDADES Y APLICACIONES

Top uretánico blando y termoplástico.  
Recomendado para acabados de pieles para confección, tapicería y calzado "softy".  
Mejora las propiedades físicas del acabado sin modificar las apariencias naturales.

### PROPERTIES AND APPLICATIONS

Soft and thermoplastic urethane top.  
It is recommended for softy items, garment, upholstery and softy shoes leathers.  
It improves finishing physical properties without modifying natural appearance.

### SEGURIDAD

Ver Hoja de Seguridad

Almacenar entre +5 y 35°C

### SAFETY

See MSDS

Storage between +5 to 35°C

### NOTAS / NOTES

Este producto ha sido fabricado por VISMÓN internacional s.l. bajo licencia de VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Product produced by VISMÓN internacional s.l. under license of VELARGEN s.r.l. (Argentina)

Al no poder controlar las condiciones de uso del producto VISMÓN internacional declina cualquier responsabilidad sobre los resultados obtenidos y/o sobre sus consecuencias. Since VISMÓN internacional cannot control conditions under which it is used, therefore we do not accept responsibilities concerning results and/or consequences from its use.